LASER BEAM MACHINING METHOD FOR FILM COATING MATERIAL AND LASER BEAM MACHINING HEAD USED FOR THE METHOD

Publication number: JP2295688
Publication date: 1990-12-06

Inventor: EGASHIRA ICHIRO

Applicant: AMADA CO LTD

Classification:

- international: B23K26/00; B23K26/06; B23K26/38; B23K26/00;

B23K26/06; (IPC1-7): B23K26/00; B23K26/06


- European:


Application number: JP19890109190 19890501 Priority number(s): JP19890109190 19890501

Report a data error here

Abstract of JP2295688

PURPOSE:To simultaneously carry out melting of a film and cutting of base metal by melting and evaporating the film by a laser beam condensed by a flat part of a condenser lens and cutting the base metal by the laser beam condensed by a convex part of the condenser lens. CONSTITUTION: The laser beam LB is condensed by the condenser lens 13. Vinyl W is molten and evaporated by irradiating film coating material W with the laser beam LB condensed by the flat part 13A of the condenser lens. At the same time, the base metal W is cut by the laser beam LB condensed by the convex part 13B of the condenser lens 13. Further, the melting width of the vinyl W is made larger than the cutting width of the base metal W. By this method, since melting and cutting is carried out at the same time, laser beam machining is performed in a short time and since the film is not turned over and machining is performed stably, the external appearance is not soiled and at the time of piercing, machining can be performed without causing a balloon.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

◎ 公開特許公報(A) 平2-295688

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)12月6日

B 23 K 26/00 26/06 3 2 0 A A 7920-4E 7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

会発明の名称

フイルムコーテイング材のレーザ加工方法およびその方法に用いる レーザ加工ヘッド

②特 願 平1-109190

20出 願 平1(1989)5月1日

⑩発 明 者 江 頭

一郎 神奈川県厚木市棚沢1574-9

⑪出 願 人 株式会社アマダ

神奈川県伊勢原市石田200番地

個代 理 人 弁理士 三好 秀和 外1名

明 網 書

1. 発明の名称

フィルムコーティング材のレーザ加工方法およびその方法に用いるレーザ加工ヘッド

2. 特許請求の範囲

(1) レーザ加工装置でレーザピームをフィルムコーティング材に照射せしめてレーザ切断を行う際、 樂光レンズのフラットな部分で集光されたレーザ ピームによりフィルムを溶かして蒸発させると共 に、 集光レンズの凸部分で集光されたレーザピー ムにより母材を切断することを特徴とするフィル ムコーティング材のレーザ加工方法。

(2) レーザピームを集光レンズで集光し、この集 光されたレーザピームをフィルムコーティング材 に照射してレーザ加工を行うレーザ加エヘッドに して、前記集光レンズがレーザピームによりフィ ルムを溶かして蒸発させるフラットな部分と、 で ・サピームにより母材を切断させる凸部分と、 で 形成されていることを特徴とするレーザ加エヘッ ۴.

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、例えばピニールコーティング材などのフィルムコーティング材にレーザ加工を行うフィルムコーティング材のレーザ加工方法およびその方法に用いるレーザ加工ヘッドに関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする課題)

ところで、前述した従来技術のうち、前者の方法では、集光レンズの焦点をデフォーカスしてまずピニールを溶かしてから焦点を合せて母材を切断しているため、レーザ加工の加工時間が通常のレーザ時間に比べて2倍程度かかるという問題があった。

また、後者の方法では、ピニールと母材との間にレーザガスが入り込むため、ピニールがめくれて加工が不安定であると共に外観が汚なく、さらにピアス時にピニールがパルーンになるという問題があった。

この発明の目的は、フィルムコーティング材に レーザ加工を行う際、フィルムがめくれず加工が 安定して外観が汚れずに、ピアス時にパルーンと ならず、さらにレーザ加工を従来に比べて短時の で行な得るようにしたフィルムコーティング材の レーザ加工方法およびその方法に用いるレーザ加 エヘッドを提供することにある。

[発明の構成]

フィルムコーティング材にレーザ加工を行うと、 集光レンズのフラットな部分で集光されたレーザ ピームによりフィルムコーティング材のフィルム を溶かして蒸発させると共に、集光レンズの凸部 分で集光されたレーザピームによりフィルムコー ティング材の母材が切断される。

また、この発明のレーザ加エヘッドを採用することにより、集光レンズのフラットな部分でフィルムコーティング材のフィルムを溶かして蒸発させると共に、集光レンズの凸部分でフィルムコーティング材の母材を切断させることが同時に行われる。

而して、レーザ加工が従来に比べて短時間で行われると共に、フィルムがめくれないで加工が安定して行われるから、外観が汚れないで済む。しかも、ピアス時にパルーンが生じないで加工される。

また、集光レンズはフラットな部分と凸部分と で形成されているので、レーザピームの強度分布 を強い部分と弱い部分に分けられて、フィルムの

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、この発明は、、レーザ加工装置でレーザピームをフィルムコーティング材に照射せしめてレーザ切断を行う際、集光ウンズのフラットな部分で集光されたレーザピームによりフィルムを溶かして蒸発させると共にムに集光レンズの凸部分で集光されたレーザイング材のレーザ加工方法である。

また、この発明は、レーザピームを集光レンスルレーザピームを集光されたレーザピームを行うマルコーティング材に照射してレーザ加工を行うサロエへッドにして、前記集光レンズがレーザロエへッドにして、おりフィルムを溶かして蒸発させる切断ではいたのののではないと、で形成されてレーザ加工へッドを構成した。

(作用)

この発明のフィルムコーティング材のレーザ 加工方法を採用することにより、レーザビームで

溶融と母材の切断がほぼ同時に行われる。

(実施例)

以下、この発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第3図を参照するに、レーザ加工装置1は、水平に敷設された固定のXYテーブル3上に例えばフィルムコーティング材としてのピニールコーティング材Wを案内し、このピニールコーティング材WをレーザピームLBで熟切断するものである。

レーザピームLBはレーザ加工装置1の機械本体に設けたレーザ発掘装置5で発掘され、強強調整装置7、ペンドミラー9を介してレーザ加エヘッド11に案内されている。レーザ加エヘッド11の内部には集光レンズ13が設けられ、レーザピームLBはこの集光レンズ13で集光切断する。また、ピニールコーティング材wを熱切断する。また、ピニールコーティング材wはクランプ15で把持されて、切断すべき位置がレーザ加エへッド11の直下に来るようになっている。

クランプ15は、ビニールコーティング材 W を 把持した状態で、 X Y 軸用サーボモータで 平面 X . Y 軸方向に駆動されるようになっている。 レーザ 加エヘッド11は Z 軸用サーボモータで上下方向 に駆動されるようになっている。 又、 レーザ加工 装置1にはN C 装置17が備えられ、このN C 装置17の操作部にはいわゆる手動パルス発生器1 9が備えられている。

上記構成により、レーザ発振器5で発振されたレーザピームしBは、、強度調整装置77を経てて13で集光される。集光レンズ13で集光されたレーサピームしBはピニールコーティング材WをXの向けて照射されると共に、クランプ15にクランプのつけされたピニールコーティング材WをXの所望位置に然の所加工が行われることになる。

前記集光レンズ13は第1図に示されているように、中心部分であるフラットな部分13Aと、

外観が汚れないで済み、さらにピアス時にパルーンを生じさせないで加工を行うことができる。 前記集光レンズ13の構成は第2図に示されているように、中心部分である凸部分13Bと、中心部分の外周部であるフラットな部分13Aとで構成されている。すなわち、上述した第1図に示した構成と逆の構成となっている。

上記構成により、集光レンズ13のフラットな部分13AでピニールW2を溶かして蒸発させると共に、集光レンズ13の凸部分13Bで母材W1を切断する。

而して、その効果は上述した実施例とほぼ同様 の効果を奏するものである。

なお、この発明は前述した実施例に限定されることなく、適宜の変更を行うことによって、その他の態様で実施し得るものである。本実施例ではフィルムコーティング材としてピニールコーティング材を例にとって説明したが、それ以外のどんなフィルムであっても構わない。

[発明の効果]

中心部分の外周部である凸部分138とで構成されている。また、フィルムコーティング材Wはステンレスなどの母材WIと、この母材WI上に張り合せられた樹脂からなるフィルムとしての例えばビニールW2とで形成されている。

上記構成により、ペンドミラー 9 で折曲げられたレーザピーム L B は集光レンズ 1 3 で集光される。この集光レンズ 1 3 のフラットな部分 1 3 A で集光されたレーザピーム L B がフィルレー サビーム L B により 田材 W 1 を切断する。なお、よきくなる。の溶験幅は母材 W 1 の切断幅より大きくなる。

したがって、ビニールW2の溶融と、母材W1の切断が同時に行われるから、フィルムコーティング材Wのレーザ加工を従来に比べて短時間で行うことができる。また、レーザ加工時にビニールW2がめくれないで加工が安定して行われるから

以上のごとき実施例の説明より理解されるように、この発明によれば、集光レンズのフラットな部分で集光されたレーザピームによりフィルムコーティング材のフィルムコーティング材の母材が切断される。

而して、フィルムコーティング材のレーザ加工が従来に比べて短時間で行うことができる。またフィルムがめくれずに加工が安定して行われるから、外観が汚れないで済み、しかもピアス時にバルーンが生じないで加工することができる。

レーザ加エヘッドの集光レンズがフラットな部分と凸部分で形成されているから、レーザピームの強度分布を強い部分と弱い部分に分けられて、フィルムコーティング材のフィルムの溶験と母材の切断をほぼ同時に行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の主要部を示し、集光レンズの構成と集光レンズで集光されたレーザビームが

フィルムコーティング材に照射される状態を示し た説明図、第2図は第1図に代る他の説明図、第 3 図はこの発明を実施する一実施例のレーザ加工 装置の側面図である。

1 … レーザ加工装置 13 … 集光レンズ

13 A … フラットな部分 13 B … 凸部分


W…ピニールコーティング材

W1 … 母材

W 2 ... ピニール

LB…レーザピーム


代理人 弁理士 三 好 秀 和




X က

W: -- ピニール

LB-レーザビーム



第1図



第 2 図